# echnische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Erstausgabe 08/1994; Stand 03/2015

# Produktdatenblatt Trenn- und Schutzmatte TSM 32



Preiswerte Synthesefasermatte zum Einsatz als Trenn- und Schutzlage unter Kiesschüttungen und extensiven Dachbegrünungen.



## **Technische Daten**

Trenn- und Schutzmatte TSM 32

unverrottbare Synthesefasermatte aus Polyester.

 $\begin{array}{lll} \mbox{Dicke:} & \mbox{ca. 3 mm} \\ \mbox{Flächenmasse:} & \mbox{ca. 350 g/m}^2 \end{array}$ 

Farbe: grau

Wasserspeicherkapazität: ca. 3 l/m²

Schutzwirksamkeit gemäß EN ISO 13428: Restdicke ≥ 20 %

CBR-Test nach DIN 54307:

Durchstoßkraft: > 2000 N

Geotextilrobustheitsklasse: 3

Schmelzpunkt: 260 °C

Abmessungen:

Rollenbreite ca. 2,00 m


Rollenlänge ca. 50,00 m Art.-Nr. 2032 ca. 10,00 m Art.-Nr. 42035

## Merkmale

- mechanisch belastbar
- mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428
- bitumen- und polystyrolverträglich
- hitzebeständig
- · biologisch neutral
- verrottungsbeständig
- wasser- und nährstoffspeichernd
- hergestellt aus Recyclingfasern

## **Beispiel**

"Extensive Dachbegrünung Typ Steinrosenflur gemäß ETA-13/0668"



Pflanzebene z. B. Typ "Steinrosenflur"

Systemerde "Steinrosenflur"

Systemfilter SF Floradrain® FD 25

Trenn- und Schutzmatte TSM 32

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

# Vorschlag für Ausschreibung

Schutz- und Trennlage aus verrottungsfesten Synthesefasern mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428, Dicke ca. 3 mm, Flächenmasse ca. 350 g/m², Geotextilrobustheitsklasse 3, liefern und nach Herstellervorschrift als Schutzlage gegen mechanische Be-

schädigung auf der Dachabdichtung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Trenn- und Schutzmatte

TSM 32

Liefernachweis: ZinCo GmbH, Telefon: 07022 9060-600



**( €** ETA-13/0668